

HAVEN

TECHNICAL DATA

DECO-TILE

HAVEN

CARATTERISTICHE TECNICHE

TILEPERFORMANCEDATA/NOTESTECHNIQUES/TECHNISCHE AUSKÜNFTE

Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annesso G gruppo Bla con E_v 0,5 % - Classification in accordance with EN 14411 ISO 13006 annex G standards Bla with E_v 0,5% - Classification selon EN 14411 ISO 13006 annexe G groupe Bla avec E_v 0,5% - Klassifizierung gemäß EN 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe Bla mit E_v 0,5%

TILE PERFORMANCE DATA		TESTS METHOD METHODE	AVERAGE VALUE	
			MATT / GRIP	20MM
	Dimensione Size - Dimension - Abmessungen	ISO 10545-2	Conforme In accordance Conforme Erfüllt	Conforme In accordance Conforme Erfüllt
	Assorbimento d'acqua* Water absorption* - Absorption d'eau* Waseraufnahme*	ISO 10545-3	0,1%	0,1%
	Resistenza alla flessione* Bending strength* - Résistance à la flexion* Biegezugfestigkeit*	ISO 10545-4	Conforme In accordance Conforme Erfüllt	Non applicabile a piastrelle con una forza di rottura Not applicable to tiles with a breaking strenght N'est pas applicable aux carreaux avec une charge de rupture Nicht anwendbar bei Fliesen mit einer Bruchlast 3000 N
	Sforzo di rottura (S) Breaking strength - Charge de rupture - Bruchlast	ISO 10545-4	Sps 7,5 mm 1300 N	> 10.000 N
	Resistenza all'abrasione profonda* - Deep scratch resistance* - Résistance à l'abrasion profonde* - Widerstand gegen Tiefenverschleiß*	ISO 10545-6	Conforme In accordance Conforme Erfüllt	Conforme In accordance Conforme Erfüllt
	Coefficiente di dilatazione termica lineare* Thermal linear expansion coefficient* Coefficient de dilatation thermique linéaire* Koeffizient der linearen thermischen Dehnung*	ISO 10545-8	7 (10⁻⁶ °C	7 (10⁻⁶ °C)z
	Resistenza agli sbalzi termici* - Termal shock resistance* - Résistance aux écarts de température* - Temperaturwechsel Beständigkeit*	ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistante Beständig	Resistente Resistant Résistante Beständig
	Dilatazione all'umidità* Expansion in humidity* - Dilatation à l'humidité* - Feuchtigkeitsausdehnung*	ISO 10545-10	0,1 (mm/m)	0,1 (mm/m)
	Resistenza al gelo* Frost resistance* - Résistance au gel* - Frostbeständigkeit*	ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistante Beständig	Resistente Resistant Résistante Beständig
	Resistenza all'attacco chimico Resistance to chemical attack - Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	ISO 10545-13	Resistente Resistant Résistante Beständig	Resistente Resistant Résistante Beständig
	Carico statico Static load - Charge statique - Statische Last	EN 12825	-	60x60
				Centro - Centre Au centre - Mitte entro lato Side centre Au centre latéralement - Mitte Seite Diagonale - Diagonal En diagonale - Diagonal
	Classe di carico di rottura*** Breaking load class*** Classe de charge de rupture*** Bruchlastklasse***	EN 1339		U11 T11
	Resistenza alle macchie* Resistance to stains* - Résistance aux taches* Fleckenbeständigkeit*	ISO 10545-14	Pulibile Cleanable Nettoyable Leicht zu reinigen	Pulibile Cleanable Nettoyable Leicht zu reinigen R11 C
	Resistenza allo scivolamento** Slip resistance** - Résistance au glissement** Rutshemmende Eigenschaft**	EN16165-B EN16165-A	R10 B MATT	R11 C GRIP
		▲ ANSI A326.3	WET DCOF 0,42WET DCOF0,55WET	DCOF0,55
	Spessore nominale Nominal Thickness Epaisseur nominal Nominalstärke		8 mm 60x120 -60x60 - 30x60	20 mm

* Average values referred to the last two years of production and related to the matt finish of the product

Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen und auf die matte Obaerfläche.

** - As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are avaiable upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing

exteren Labors geprüft, im Unternehmen erhältlich; für eventuelle Prüfungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfügung.

For domestic chemicals and swimming pool additives - Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines - Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze

▲ Wet DCOF specific values available at the company.



STAY CONNECTED

-

www.decotile.com
@decotile

Locations

Toronto
Head Office + Warehouse
143 Tycos Dr.
Toronto, ON M6B 1W6
416 413 7985

Oakville
Showroom
550 Speers Rd. Unit #2
Oakville, ON L6K 2G3
905 582 7985